

2K CLEARCOAT ULTRA HS

CF 2K Прозрачный лак Ultra HS

Описание

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак HS со сверхвысоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Область применения:

- создание двухслойных лакокрасочных покрытий при окраске легкового и коммерческого транспорта.

Продукты**7-400-1500**

2K Прозрачный лак Ultra HS, комплект лак 1 л + отвердитель 500 мл

Свойства

- Противостоит царапанию
- Очень хорошо растекается
- Особенно стоек к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

Подложки

Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия*.

***Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

2K CLEARCOAT ULTRA HS

CF 2K Прозрачный лак Ultra HS

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 Смешивание	Добавить 50% по объему отвердителя для 2K Прозрачного лака Ultra HS
 FORD 4, 20°C	15 – 17 секунд
VOC	535 г/л
 Жизнеспособность, 20°C	до 2 часов
	Диаметр дюзы: 1.2 мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	2 нормальных слоя с промежуточной выдержкой в 7 – 10 минут
	50 – 55 мкм
СУШКА	
 60°C	- выдержка: 10 мин - сушка: 30 минут или
 20°C	- сушка: 6 – 7 часов - полировать: через 10 – 11 часов - полное отверждение: 5 – 7 дней
 Средне- или коротковолновая	10 минут
Укрывающая способность, м²/л	прим. 5
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.	

2K CLEARCOAT ULTRA HS

CF 2K Прозрачный лак Ultra HS

Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-400-1500	лак, банка 1 л отвердитель, банка 500 мл	1 1	960 прим. 1000	бесцветный бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.