

# SOFT PUTTY

CF 2K Шпатлевка полиэфирная легкая Soft

## Описание

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка Soft отличается легкостью нанесения и принимает требуемую форму при любой толщине слоя материала. Идеальна для устранения дефектов поверхности кузова легкового и коммерческого транспорта.

**Область применения:** для устранения дефектов поверхности легкового и коммерческого транспорта.

## Продукты

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 2-120-0500 | Шпатлевка Soft 500 г, включая отвердитель BPO (15 г)  |
| 2-120-1000 | Шпатлевка Soft 1000 г, включая отвердитель BPO (30 г) |
| 2-120-1800 | Шпатлевка Soft 1800 г, включая отвердитель BPO (40 г) |

## Свойства

- Подходит для машинного и ручного шлифования «по сухому»
- Обладает оптимальным соотношением вязкости и пластичности, что гарантирует равномерное нанесение материала
- Не засоряет абразивную бумагу благодаря быстрому высыханию.

## Подложки

Стали различных типов, стеклопластики, заводские покрытия\*.

**\*Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные и на термопластичные покрытия. **Не рекомендуется наносить** на лакокрасочные покрытия.

# SOFT PUTTY

CF 2K Шпатлевка полиэфирная легкая Soft

## ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Смешивание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Добавить 2 – 3% <b>по весу</b> ВРО отвердителя                               |
| <b>VOC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 250 г/л                                                                    |
|  <b>T<sub>MIN</sub></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15°C                                                                         |
|  <b>Жизнеспособность, 20°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 – 5 мин                                                                    |
|  <b>Нанесение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наносить немедленно после смешивания, избегать образования воздушных пузырей |
|  <b>20°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 – 30 минут                                                                |
| <p>Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.</p> |                                                                              |

## Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

## Дальнейшая обработка

Шлифовать и наносить последующие материалы после полного высыхания.



Абразивами P80 – 320 (с соблюдением правила «100») **или**



Абразивами P80 – 180

# SOFT PUTTY

CF 2K Шпатлевка полиэфирная легкая Soft

## РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

- Очистить поверхность с применением CF Жидкости для удаления силикона. Отшлифовать поверхность до металла абразивами P80-120.
- Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180.
- В случае наличия застарелых участков с коррозионным повреждением рекомендуется применять пескоструйную обработку.
- Удалить все продукты шлифования путем обдува чистым (без масел) сжатым воздухом.
- Снова очистить поверхность с применением CF Жидкости для удаления силикона.

### Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания материала, не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре.
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

| Продукты   | Упаковка                                    | Срок хранения<br>при 20°C | Плотность          | Цвет                      |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|            |                                             | (лет)                     | (г/л)              |                           |
| 2-120-0500 | Шпатлевка, банка<br>Катализатор, тубик 15 г | 1<br>1                    | 1900<br>прим. 1200 | желтый/бежевый<br>красный |
| 2-120-1000 | Шпатлевка, банка<br>Катализатор, тубик 30 г | 1<br>1                    | 1900<br>прим. 1200 | желтый/бежевый<br>красный |
| 2-120-1800 | Шпатлевка, банка<br>Катализатор, тубик 40 г | 1<br>1                    | 1900<br>прим. 1200 | желтый/бежевый<br>красный |

### Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.