

GLASS PUTTY

CF 2K Шпатлевка полиэфирная стекловолоконистая Glass

Описание

Шпатлевка, содержащая в качестве наполнителя стекловолокно. После высыхания стекловолокно придает шпатлевке высокую прочность. Шпатлевка обладает великолепной адгезией к отшлифованному металлу.

Предназначена для заделки трещин, небольших отверстий и участков, поврежденных коррозией, в процессе ремонта легкового и коммерческого транспорта.

Область применения:

- шпатлевка со стекловолокном для устранения дефектов поверхности легкового и коммерческого транспорта.

Продукты

2-140-0500	Шпатлевка Glass 500 г, включая BPO (15 г)
2-140-1000	Шпатлевка Glass 1000 г, включая отвердитель BPO (25 г)
2-140-1800	Шпатлевка Glass 1800 г, включая отвердитель BPO (40 г)

Свойства

- Обладает высокой стабильностью
- Ограниченно шлифуется.

Подложки

Стали различных типов, алюминий, стеклопластики.

GLASS PUTTY

CF 2K Шпатлевка полиэфирная стекловолоконная Glass

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

	Смешивание	Добавить 2 – 3% по весу ВРО отвердителя
	VOC	< 250 г/л
	T_{MIN}	15°C
	Жизнеспособность, 20°C	3 – 5 мин
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать образования воздушных пузырей
	20°C	16 – 30 минут
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.		

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Дальнейшая обработка

Шлифовать и наносить последующие материалы после полного высыхания.



Абразивами P80 – 320 (с соблюдением правила «100») **или**



Абразивами P80 – 180

GLASS PUTTY

CF 2K Шпатлевка полиэфирная стекловолоконистая Glass

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Очистить поверхность с применением CF Жидкости для удаления силикона. Отшлифовать поверхность абразивами P80-120
- Отшлифовать кромки абразивами P150 или P180
- В случае наличия застарелых участков с коррозионным повреждением рекомендуется применять пескоструйную обработку
- Удалить все продукты шлифования путем обдува чистым (без масел) сжатым воздухом
- Снова очистить поверхность с применением CF Жидкости для удаления силикона.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности.
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания материала, не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
2-140-0500	Шпатлевка, банка Катализатор, тубик 15 г	1 1	1750 прим. 1200	зеленый/голубой красный
2-140-1000	Шпатлевка, банка Катализатор, тубик 25 г	1 1	1750 прим. 1200	зеленый/голубой красный
2-140-1800	Шпатлевка, банка Катализатор, тубик 40 г	1 1	1750 прим. 1200	зеленый/голубой красный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.