

HS CLEARCOAT 2:1

CF 2K HS Прозрачный лак 2:1

Описание

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Область применения:

- создание двухслойных лакокрасочных покрытий при окраске легкового и коммерческого транспорта.

Продукты

7-220-1500	2K HS Прозрачный лак 2:1 (комплект лак 1 л + отвердитель 500 мл)
7-220-5000	2K HS Прозрачный лак 2:1 (5 л)
7-320-2500	Отвердитель для 2K HS прозрачного лака 2:1 (2.5 л)

Свойства

- Экономичен благодаря повышенной укрывающей способности
- Очень хорошо растекается
- Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.

Подложки

Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия*.

***Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

HS CLEARCOAT 2:1

CF 2K HS Прозрачный лак 2:1

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 Смешивание	Добавить 50% по объему отвердителя для 2K HS прозрачного лака 2:1
 FORD 4, 20°C	15 – 17 секунд
VOC	535 г/литр
 Жизнеспособность, 20°C	до 2 часов
	Диаметр дюзы: 1.2 мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	2 нормальных слоя с промежуточной выдержкой в 7 – 10 минут
	50 – 55 мкм
СУШКА	
 60°C	- выдержка: 10 мин - сушка: 30 минут или
 20°C	- сушка: 6 – 7 часов - полировать: через 10 – 11 часов - полное отверждение: 5 – 7 дней
 Средне- или коротковолновая	10 минут
Укрывающая способность, м ² /л	прим. 5
<p>Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.</p> <p>Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.</p>	

HS CLEARCOAT 2:1

CF 2K HS Прозрачный лак 2:1

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-220-1500	лак, банка 1 л	1	960	бесцветный
	отвердитель, банка 500 мл	1	прим. 1000	бесцветный
7-220-5000	канистра, 5 л	1	960	бесцветный
7-320-2500	канистра, 2.5 л	1	прим. 1000	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.