

# Black Paint Spray matt / gloss

CF Краска черная аэрозольная матовая / глянцевая

## Описание

Высококачественная быстросохнущая краска в аэрозольной форме для нанесения на предварительно обработанные или необработанные поверхности.

### Область применения:

для окраски в черный цвет элементов и деталей автомобиля.

## Продукты

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>4-141-0400</b> | Краска черная матовая аэрозольная, баллончик 400 мл   |
| <b>4-142-0400</b> | Краска черная глянцевая аэрозольная, баллончик 400 мл |

## Свойства

- На акриловой основе
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Имеет хорошую укрывающую способность
- Долгительное время сохраняет внешний вид
- Устойчива к УФ-излучению, не выцветает
- Термостойкость – 110°C
- Стойка к погодно-климатическим факторам, бензину и химическим реагентам

## Подложки

Заводские / ремонтные лакокрасочные покрытия, металл, стекло, камень, дерево, различные виды пластика\*.

\* **Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

# Black Paint Spray matt / gloss

CF Краска черная аэрозольная матовая / глянцевая


## ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность C.A.R.FIT Жидкостью для удаления силикона / Очистителем силикона
- Удалить старое лакокрасочное покрытие и очаги коррозии на металле путем шлифования абразивами P80 – 240
- Повторно очистить поверхность с применением Жидкости для удаления силикона / Очистителя силикона и полностью высушить
- С целью повышения адгезии C.A.R.FIT Краски черной к металлам рекомендуется предварительно обработать такие поверхности подходящим грунтом

## НАНЕСЕНИЕ

|  |  |
|--|--|
|  <b>Встряхнуть баллончик</b>      | 2 минуты   |
|  <b>Нанесение</b>                 | 1 – 3 тонких слоя<br>Одного баллончика достаточно для обработки прим. 1 – 1.5 м <sup>2</sup> |
|  <b>Межслойная выдержка, 20°C</b> | Межслойная выдержка 3 – 5 минут  |
|  <b>Очистка сопла</b>             | После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала               |

## СУШКА

|   |
|---|
|  <b>Воздушная сушка при 20°C</b> |
| - от «пыли»: 5 – 10 минут<br>- на «отлип»: 10 – 20 минут<br>- перекрывать: через 2 часа                             |
| Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала                   |

## Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

# Black Paint Spray matt / gloss

CF Краска черная аэрозольная матовая / глянцевая

**Очистка оборудования**

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

| Продукты   | Упаковка                 | Срок хранения<br>при 20°C | Плотность | Цвет              |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
|            |                          | (лет)                     | (г/л)     |                   |
| 4-141-0400 | краска, баллончик 400 мл | 10                        | прим. 780 | черный, матовый   |
| 4-142-0400 | краска, баллончик 400 мл | 10                        | прим. 780 | черный, глянцевый |

**Безопасность**

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.