

2K PRIMER FILLER WET-ON-WET 4:1

CF 2K Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» 4:1

Описание

Двухкомпонентный грунт-наполнитель для ремонта как новых, так и поврежденных деталей кузова автомобиля методом «мокрый по мокрому». Грунт-наполнитель отличается высоким содержанием сухого остатка, благодаря чему экономичен в нанесении.

Область применения:

для грунтования / порозаполнения кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Продукты

4-301-0800	2К Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» 4:1, 0.8 л
4-310-0200	Отвердитель для 2К грунта-наполнителя «мокрый по мокрому» 4:1, 0.2 л
4-310-1000	Комплект грунт-наполнитель 0.8 л + отвердитель 0.2 л

Свойства

- Простое нанесение методом «мокрый по мокрому» и быстрая сушка
- Наносится как на металлические, так и неметаллические поверхности: сталь, OEM / ремонтные покрытия, полиэфирные шпатлевки, стеклопластики
- Экономичен в нанесении
- Характеризуется пониженным риском загрязнения окружающей среды; количество органических растворителей в материале отвечает европейским нормам (VOC = 540 г/л).

Подложки

Сталь, OEM / ремонтные лакокрасочные покрытия, полиэфирные шпатлевки, стеклопластики.

2K PRIMER FILLER WET-ON-WET 4:1

CF 2K Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» 4:1

ПОДГОТОВКА

- Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты
- Очистить поверхность C.A.R.FIT Очистителем силикона
- Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – 320
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
- После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя C.A.R.FIT Очиститель силикона

НАНЕСЕНИЕ

  Разведение	В соотношении 4:1 + 25% по объему или 100:15.5:14.5 по весу с отвердителем для C.A.R.FIT 2K грунта-наполнителя «мокрый по мокрому» 4:1 и C.A.R.FIT Универсальным растворителем
VOC	< 540 г/л [2004/42/ПВ(с)(540)]
 FORD 4, 20°C	16–18 секунд
 20°C	прим. 1 час
	Дюза: 1.3–1.4 мм Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	25 – 30 мкм / 1 слой 1–2 слоя
 Межслойная выдержка, 20°C	5 минут
 Выдержка перед нанесением последующих материалов	15 минут при 20°C

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

	Наносить любые финишные лакокрасочные покрытия.
---	---

2K PRIMER FILLER WET-ON-WET 4:1

CF 2K Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» 4:1

Примечания

- Наносить грунт-наполнитель только на полностью высушенную поверхность
- При использовании материала в качестве наполнителя или изолятора необходимо, чтобы каждый последующий слой не выходил за пределы предыдущего
- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотно закрывать емкости с материалами
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
4-301-0800	Грунт-наполнитель, 0.8 л	1	1550	Серый
4-310-0200	Отвердитель, 0.2 л	1	973	Бесцветный

2K PRIMER FILLER WET-ON-WET 4:1

CF 2K Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» 4:1

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.