

:: CarGrip **(polyester body putty)** **Полиэфирная кузовная шпатлевка**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CS CarGrip – это высококачественная наполняющая полиэфирная шпатлевка с чрезвычайно высокой тиксотропностью.

- Обладает высокой вязкостью
- Повышенное содержание наполняющей композиции
- Только для нанесения на стальные поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заполнения глубоких неровностей и вмятин на кузовах легкового и грузового транспорта, автобусов и железнодорожных вагонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние поставляемого продукта при +20°C: паста
Содержание VOC: 2004/42/ПВ (b) (250): < 250 г/л
Цвет: голубой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Инструкции по смешиванию

Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.

Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

Жизнеспособность

4-5 минут при +20°C.

Нанесение

Наносить шпателем.

Не рекомендуется использовать при окружающей температуре ниже +10°C

Время сушки/отверждения

Воздушная сушка в течение 20-30 минут при +20°C.

Более высокая окружающая температура снижает, а более низкая – повышает время отверждения шпатлевки.

Шлифование

После сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки

- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 – P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – P240.

Перекрытие

Шпатлевка может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss / Beige и Spray.

Хранение

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE