30/06/2019

FILL

(polyester body putty)
Полиэфирная кузовная шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fill – наполняющая и базовая шпатлевка с очень высокой тиксотропностью.

• Высокая вязкость
• Высокое содержание наполнителя
• Для использования на стальных поверхностях
• Не подходит для нанесения на алюминиевые и оцинкованные поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка предназначена для заполнения глубоких неровностей и вмятин на кузовах легкового и грузового транспорта, автобусов и железнодорожных вагонов.

ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Стали различных типов, стеклопластики, заводские/ремонтные лакокрасочные покрытия, включая катафорезные грунты*.

*Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные и на термопластичные покрытия. Во избежание отслаивания рекомендуется наносить только на отшлифованные металлические поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние поставляемого продукта при +20°C:	пастообразное
Содержание VOC: 2004/42/IIB (b) (250):	< 250 г/л
Цвет:	серый

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Инструкции по смешиванию
Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.
Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.
Нанесение

30/06/2019

Наносить шпателем.

Жизнеспособность
3-4 минуты при температуре 18-20°C.

Температура начала реакции
Не менее +5°C.

Время сушки/отверждения
Воздушная сушка в течение 20-30 минут при +20°C.
При более высокой температуре отверждение происходит быстрее, в то время как более низкая температура замедляет отверждение.

Шлифование
После сушки.

Предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
Окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – P240.

Перекрытие
Шпатлевка может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss / Beige и Spray.

Хранение
12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

30/06/2019

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of VOSSCHEMIE