30/06/2019

METALLIC

(polyester putty)
Полиэфирная шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Metallic – наполняющая шпатлевка с алюминиевой пудрой для нанесения шпателем.
• Очень легко наносится
• Обладает хорошими тиксотропными свойствами, что допускает нанесение слоя любой толщины
• Для использования только на стальных поверхностях
• Не подходит для использования на оцинкованных и алюминиевых поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заполнения глубоких неровностей и вмятин при ремонте легкового и грузового транспорта, автобусов и железнодорожных вагонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние поставляемого продукта при +20°C:	пастообразное
Содержание VOC: 2004/42/IIB (b) (250):	< 250 г/л
Цвет:	серебристый

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Инструкции по смешиванию
Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.
Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

Жизнеспособность
3-4 минуты при +20°C.

Температура начала реакции
Не менее +5°C.

Нанесение
Наносить шпателем.

30/06/2019

Время сушки/отверждения
Воздушная сушка в течение 15-20 минут при +20°C.

Шлифование
После сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – P240.

Перекрытие
Шпатлевка может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss/Beige и Spray.

Хранение
12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE