

:: RALLYE-SPRAY GLÄNZEND

(paint spray – glossy)
Аэрозольная глянцевая краска

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Rallye-Spray – быстросохнущая акриловая краска, устойчивая к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Не содержит свинца. Допускает полировку. Имеет отличную адгезию практически к любым поверхностям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная краска для всех типов окрасочных работ, также используется для ремонта повреждений лакокрасочного покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	черный (глянцевый)
Плотность:	0.727 г/мл
Содержание твердого вещества (по объему):	25%
Сушка «от пыли» (20°C):	10 минут
Сушка «на отлип» (20°C):	15 минут
Нанесение последующих материалов (20°C):	через 15 минут
Монтажная прочность (20°C):	50 минут
Теоретическая укрывающая способность:	400 мл = 1.3 м ²
Срок годности (20°C):	36 месяцев
Цвет:	белый (глянцевый)
Плотность:	0.780 г/мл
Содержание твердого вещества (по объему):	25%
Сушка «от пыли» (20°C):	10 минут
Сушка «на отлип» (20°C):	15 минут
Нанесение последующих материалов (20°C):	через 15 минут
Монтажная прочность (20°C):	50 минут
Теоретическая укрывающая способность:	400 мл = 1.3 м ²
Срок годности (20°C):	36 месяцев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Очистите окрашиваемую поверхность от грязи, жира и ржавчины. Обработайте ржавчину в порах средством для удаления ржавчины. Отшлифуйте и выровняйте поверхность. Если шпатлевание не требуется, нанесите проправляющий грунт. В

противном случае нанесите наполнитель на тонко отшлифованную поверхность. Перед тем, как приступить к нанесению краски, замаскируйте обширный участок вокруг области ремонта. При окраске больших поверхностей рекомендуем замаскировать швы и углы кузова автомобиля. Как только наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте слой наполнителя «по мокрому» (используя абразивную бумагу Р1000) до получения ровной поверхности.

Окраска

Внимательно прочтайте все инструкции и предупреждения перед нанесением краски. Тщательно встряхните баллончик в течение 3-х минут перед нанесением. Наносите краску на расстоянии прим. 20-30 см от поверхности. Нанесите несколько тонких слоев с интервалом в 3-5 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержимое баллончика под давлением. Храните при температуре не выше 50°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE